

# MAXIFLEX FOAM

LUVA DE NYLON E ELASTANO COM NITRÍLICO FOAM  
(2015 – 2020)



DA-11.874F

Tam: P / M / G / XG

Cor: ■

CA: 27.955

Embalagem: 1 par

Caixa máster: 144 pares

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas\*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva – EN388 **4131**. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

## DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em nylon e elastano, recoberta em nitrilo foam na palma e nos dedos, punho tricotado em elástico. Antiestática.

## RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas e levemente oleadas\*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.

## ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

## NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4131**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 1 Resistência ao corte por lâmina.
- . 3 Resistência ao rasgamento.
- . 1 Resistência a perfuração por punção.

\* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

## HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial (não utilize lavagem a seco). Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 60°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 60°C.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

**55 11 3133.5766**

[www.danny.com.br](http://www.danny.com.br) | [danny@danny.com.br](mailto:danny@danny.com.br)